

| | |
|----------------|---|
| Omschrijving | Tierrafino LUSTRO is een oplosmiddelvrije, natuurlijke, decoratieve, glansstuc (stucco lustro) op basis van leem voor wanden, plafonds en houten meubelen in het interieur. LUSTRO wordt aangebracht met een spaan, roller of kwast en eenvoudig tot glans gepolijst. LUSTRO is damp-open en heeft daarvoor een goede vochtregulerende werking. LUSTRO is anti static. |
| Kleuren | 8 standaard kleuren kunnen onderling gemengd worden: Dover wit, Delphi wit, Romeins oker, Nassau oranje, Djenné rood, Ayers Rock, Iquitos groen en Gomera grijs. Het kleurenpallet is eenvoudig uit te breiden door menging met Tierrafino pigment of andere pigmenten. |
| Eigenschappen | Tierrafino LUSTRO heeft een milde ammoniak geur bij de verwerking en is geurloos wanneer droog. In verband met haar pasteusiteit kan LUSTRO zo goed als druipvrij verwerkt worden. Verwerk niet in gebieden waar direct contact met water plaatsvindt. |
| Ondergronden | Constant droog, absorberend en vrij van stof en vet. Behandel zeer gladde en bont gekleurde ondergronden met Tierrafino contact fine , een fijnkorrelige voorstrijk. MDF, gelakt hout masoniet, plastic en Tadelakt zijn voorbeelden van gladde ondergronden en dienen te worden voorbehandeld met contact fine . Omdat LUSTRO een dunne laag is blijft de structuur van de ondergrond zichtbaar. Om een gladde en goede ondergrond te creëren brengt u eerst Tierrafino Kalk of Tierrafino Base aan. |
| Omstandigheden | De temperatuur van de lucht en de ondergrond moeten minstens +5°C zijn. |
| Mengen | Tierrafino LUSTRO is klaar voor gebruik. |
| Verwerking | LUSTRO wordt aangebracht met een spaan, roller of kwast. Direct na aanbrengen wordt een gewenste tekening in structuur aangebracht die met volgende lagen wordt beaccentueerd, laat drogen. Polijst de eerste laag niet tot glans. Zet een 2de laag op na droging, laat aanstijven. Breng een mogelijke 3de laag aan en laat aanstijven. Polijst het oppervlak regelmatig tijdens de droging met een plastic spaan. De glans ontstaat door een combinatie van polijsten en droging. Wanneer LUSTRO de eerste droge plekken vertoont, wordt het oppervlak gepolijst met een dunne plastic zak gevormd tot een bal of een zachte polijstdoek. |
| Afwerking | Tierrafino LUSTRO heeft een subtiele glans. Om de glans te verhogen en LUSTRO te beschermen op intensief belaste oppervlakken, breng Tierrafino wax Aan. Onbehandelde LUSTRO is vatbaar voor vlekken. |
| Extra kleuren | Laat droge pigmenten minstens 24 uur in water inweken, roer om de paar uur goed door, voor het toe te voegen aan LUSTRO. |
| Verbruik | Ca. 0,25 l/m ² per laag van 0,3 mm. In de meeste gevallen zijn 2 lagen voldoende. Het verbruik is hoger op grove ondergronden. |
| Droogtijd | Onder normale omstandigheden (+20°C en 60% luchtvochtigheid) is LUSTRO is droog tussen 2 - 6 uur. Na 2 dagen uitgehard. |

| | |
|---------------|---|
| Verdunner | Water. Verdun met max. 5%. |
| Houdbaarheid | Enmaal geopend dient Tierrafino LUSTRO binnen 6 weken te worden verwerkt. |
| Samenstelling | Leem, krijt, kalk, carnaubawas, cellulosebinder, zetmeel, conserveringsmiddel, anti-schuimmiddel, waterontharder, titaandioxyde (alleen in Dover-wit), water. Door het gebruik van aardpigmenten kunnen lichte kleurafwijkingen ontstaan tussen verschillende charges van dezelfde kleur. |
| Veiligheid | Vermijd contact met de ogen en slijmvliezen. Bij verhoogd risico (plafonds) een veiligheidsbril dragen. |
| Bewaaradvies | Droog en koel maar vrij van vorst. |
| Verpakking | 0,75 l blikken & 5 l emmers. |

| Ondergronden overzicht | Ondergrond | Hechtvermogen | Dekkracht | Advies | contact fine |
|---|--------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------|--------------|
| | Gipsplaat | **** | **** | | x |
| | Gipsplaat + verse gipspleister | **** | **** | | |
| | Verse kalkpleister | **** | ***** | | |
| | Beton (glad oppervlak) | ***** | **** | | |
| | Aquapanel Knauf | ***** | **** | | |
| | Fermacell | ***** | **** | | |
| | YTONG | ***** | *** | | |
| | Baksteen | *** | *** | | |
| | Masoniet | * | *** | Opschuren | x |
| | MDF | *** | **** | Opschuren | x |
| | Gelakt hout | * | ** | Opschuren | x |
| | Ongeschaafd hout | ***** | *** | | |
| | Triplex | ***** | *** | | |
| | Leemfinish | **** | **** | | |
| | Basisleem | **** | **** | | |
| | Leembouwplaat | **** | * | | x |
| | Rode basisleem | **** | *** | | |
| | Tadelakt | ** | ** | Opschuren | x |
| | Plastic | * | * | Opschuren | x |
| | Metaal | * | * | Opschuren | x |
| | Karton | **** | *** | | |
| | Latex | *** | *** | | x |
| | Behang | *** | *** | | x |
| Verklaring van de waarden van hechting- en dekkingsvermogen | | | | | |
| | * | Zeer slecht | 3-4 lagen Tierrafino LUSTRO | | |
| | ** | Slecht | 3 lagen Tierrafino LUSTRO | | |
| | *** | Normaal | 2 lagen Tierrafino LUSTRO | | |
| | **** | Goed | 1-2 lagen Tierrafino LUSTRO | | |
| | ***** | Zeer goed | 1-2 lagen Tierrafino LUSTRO | | |
| Vervolg op de volgende pagina. | | | | | |

| | |
|--|---|
| Ondergronden overzicht | Vervolg van vorge pagina. Deze waarden behoren tot onbehandelde ondergronden. Na voorstrijken met Tierrafino contact hebben alle ondergronden ongeveer het zelfde hecht**** en dekvermogen****. Houdt rekening met evt. contrast tussen donker en licht in de ondergrond en het contrast tussen de ondergrond en de kleur van de aan te brengen LUSTRO Een donkere ondergrond benodigt meer lagen Dover-wit en een lichte ondergrond benodigt meer lagen Gomera-grijs om een goed dekkend resultaat te bereiken. |
| De informatie in deze productomschrijving is met de grootste zorg samengesteld. Leembouw Nederland aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade die zou kunnen optreden bij het gebruik van de geboden informatie. Bij elke nieuwe uitgave van de produktinformatie vervalt de geldigheid van de vorige uitgave. | |