

Omschrijving	Tpaint is een decoratieve en 100% natuurlijke leem-structuurverf voor wanden en plafonds in het interieur. Tpaint wordt aangebracht met een kwast of roller. Tpaint is damp open en heeft daarvoor een goede vochtregulerende werking. Tpaint is anti statisch. Tpaint is een innovatieve product omdat niet alleen de structuur maar ook de kleur en glans van de individuele zandkorrels te zien is.
Kleuren	8 standaard kleuren kunnen onderling gemengd worden: Dover wit, Delphi wit, Romeins oker, Nassau oranje, Djenné rood, Ayers Rock, Iquitos groen en Gomera grijs. Het kleurenpallet is eenvoudig uit te breiden door menging met Tierrafino pigment of andere pigmenten.
Eigenschappen	Tierrafino Tpaint heeft een aarde-geur bij verwerking, na droging is het geurloos. De verf kan zo goed als druipvrij verwerkt worden in verband met haar pasteusiteit. Verwerk niet in gebieden waar direct contact met water plaatsvindt. Tpaint verkort nagalmen van geluid. Tpaint is kleurecht.
Ondergronden	Constant droog, absorberend en vrij van stof en vet. Behandel zeer gladde en bont gekleurde ondergronden met Tierrafino contact fine , een fijnkorrelige voorstrijk. MDF, gelakt hout, masoniet, plastic en Tadelakt zijn voorbeelden van gladde ondergronden en dienen te worden voorbehandeld met contact fine . Omdat Tpaint een dunne laag is blijft de structuur van de ondergrond zichtbaar. Om een gladde en goede ondergrond te creëren brengt u eerst Tierrafino Kalk of Tierrafino Base aan.
Omstandigheden	De temperatuur van de lucht en de ondergrond moeten minstens +5°C zijn.
Mengen	Voeg al roerend 2 kg Tpaint toe aan 1 liter lauw water tot er een homogene verf ontstaat. Laat 10 minuten rusten en roer nog eens goed door, voeg water toe indien gewenst.
Verwerking	Tpaint wordt aangebracht met kwast of roller. Om de structuur te verfijnen strijkt u na enkele minuten het oppervlak nog eens na. Creëer de gewenste structuur en laat drogen. Om een schuurwerk te maken brengt u een 2de laag Tpaint aan en shuurt deze na enig aanstijven met een spons. Tpaint is gemakkelijk te gebruiken bij sjabloneertechnieken. Gebruik een goede kwaliteit schilderstape op ondergronden en op uitgedroogde Tpaint.
Afwerking	Neem na droging de wand voorzichtig af met een vochtige spons. Dit laat de kleur van de individuele zandkorrels zien. Veeg de muur nu af met een zachte kwast of stoffer. Dit laat de glans van het zand zien. Herhaal indien nodig. Breng Tierrafino wax aan om Tpaint te beschermen op intensief belaste oppervlakken.
Extra kleuren	Meng droge pigmenten met droge Tpaint alvorens te mengen met water.
Verbruik	Ca. 0,7 kg/m ² per laag. In de meeste gevallen is één laag voldoende. Het verbruik ligt hoger op grove ondergronden.
Droogtijd	Onder normale omstandigheden (+20°C en 60% luchtvochtigheid), is Tpaint is droog tussen 2 - 6 uur. Na 10 dagen uitgehard.

Verdunner	Water.
Houdbaarheid	Tierrafino Tpaint in droge toestand is onbeperkt houdbaar. Eenmaal gemengd met water dient Tpaint binnen een week te worden verwerkt.
Samenstelling	Zand, klei en zetmeel. Door het gebruik van aardpigmenten kunnen lichte kleurafwijkingen ontstaan tussen verschillende charges van dezelfde kleur.
Veiligheid	Vermijd contact met de ogen en slijmvlies. Bij verhoogd risico (plafonds) een veiligheidsbril dragen.
Bewaaradvies	Droog en koel.
Verpakkingen	6 kg & 12,5 kg emmers.

Ondergronden overzicht	Ondergrond	Hechtvermogen	Dekkracht	Advies	contact fine
	Gipsplaat	****	****		
	Gipsplaat + verse gipspleister	****	**		
	Verse kalkpleister	****	***		
	Beton (glad oppervlak)	*****	****		
	Aquapanel Knauf	*****	****		
	Fermacell	*****	**		
	YTONG	*****	***		
	Baksteen	***	***		
	Masoniet	*	***	Opschuren	x
	MDF	***	***	Opschuren	x
	Gelakt hout	*	**	Opschuren	x
	Ongeschaafd hout	*****	***		
	Triplex	*****	***		
	Leemfinish	****	***		
	Basisleem	****	***		
	Leembouwplaat	****	*		x
	Rode basisleem	****	**		
	Tadelakt	**	**	Opschuren	x
	Plastic	*	*	Opschuren	x
	Metaal	*	*	Opschuren	x
	Karton	****	***		
	Latex	***	***		
	Behang	***	***		x
Verklaring van de waarden van hechting- en dekkingsvermogen					
	*	Zeer slecht	3-4 lagen Tierrafino Tpaint		
	**	Slecht	3 lagen Tierrafino Tpaint		
	***	Normaal	2 lagen Tierrafino Tpaint		
	****	Goed	1-2 lagen Tierrafino Tpaint		
	*****	Zeer goed	1-2 lagen Tierrafino Tpaint		
Deze waarden behoren tot onbehandelde ondergronden. Na voorstrijken met Tierrafino contact hebben alle ondergronden ongeveer het zelfde hecht-**** en dekvermogen****.					
Vervolg op de volgende pagina.					

Ondergronden	Vervolg van de vorige pagina.
Overzicht	Houdt rekening met evt. contrast tussen donker en licht in de ondergrond en het contrast tussen de ondergrond en de kleur van de aan te brengen Tpaint. Een donkere ondergrond benodigt meer lagen Dover-wit en een lichte ondergrond benodigt meer lagen Gomera-grijs om een goed dekkend resultaat te bereiken.

De informatie in deze productomschrijving is met de grootste zorg samengesteld. Leembouw Nederland aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade die zou kunnen optreden bij het gebruik van de geboden informatie. Bij elke nieuwe uitgave van de produktinformatie vervalt de geldigheid van de vorige uitgave.